



# MASTERKURE 113

## Effektiv membranhärdare och dammbindare för betong

Masterkure 113 används som dammbindare och membranhärdare för att skapa kvalitativa betonggolv med minimal sprickbildning. När Masterkure 113 appliceras på nygjuten betong får man ett tunt skikt som kapslar in fukten under det tidiga stadiet av hydratationen. Det tunna skiktet ligger kvar efter avslutat arbete och ger Masterkure 113 en dammbindande egenskap som även skyddar betongytan. Den fungerar som dammbindare på både nya och gamla golv. Masterkure 113 kan användas för härdning av cementbruk och betong och kan appliceras på både horisontella och vertikala ytor, inomhus och utomhus.

### Egenskaper

- Hög membranhärdningseffekt
- Läger sig som ett tunt skikt över betongytan och fungerar som en effektiv dammbindare
- Skyddar ytan
- Ersätter vattenhärdning eller plastfolie
- Tränger in i betongens porer vilket gör ytan lättare att hålla ren

### Användning

Vid användning som membranhärdare:

Applicera Masterkure 113 så snart som möjligt efter gjutning i ett jämt skikt som täcker hela ytan. Använd roller, skumplastraka eller lämplig sprututrustning. Ytan kan vara fuktig men utan fritt vatten.

Vid användning som dammbindare på gamla betonggolv:

Dammsug eller sopa golvet omsorgsfullt inna Masterkure 113 appliceras i ett jämt skikt med spruta eller roller. Inomhuslokaler ska ventileras väl vid användning.

### Hantering

Masterkure 113 innehåller terpentinersättning och är brandfarligt. Använd alltid skyddshanskar och andningsskydd vid hantering av produkten då det finns risk för skador efter ofta upprepad exponering.

Användning av produkten förutsätter god ventilation eller användning av lämpligt andningsskydd. Får ej tömmas i

Tekniska data	
Färg och form	Klar gulaktig vätska
Densitet vid 20°C	990 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet	Tjockflytande
Torrhalt	17-21%
Kloridhalt	<0,01%
Flampunkt	+40°C
Frys punkt	-7°C
Lagringstid	max 24 månader
Effektivitet	90%
Täckförmåga	8-11 m <sup>2</sup> / liter
Åtgång	0,1 liter/m <sup>2</sup>
Torktid	1-2 timmar

avloppet. I övrigt hänvisas till separat varuinformation. Vid stora krav på miljö se Masterkure 112.

### Förpackning och lagring

Masterkure 113 levereras i 10 liters plåtdunkar eller 210 liters fat och kan lagras svalt men inte vid temperaturer under -7°C

### Produktgaranti

Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta föreskrifter.

